



FIMI S.p.A.
 26010 IZANO (CR)
 Via delle Industrie, 6
 Tel. 0373 780 193
 Fax 0373 244 184
 P.I.02148581206
www.fimi.net
info@fimi.net



idrocsmotek
 WATER TREATMENT



PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUA, IDRAULICA, CONDIZIONAMENTO, ISOLAMENTO, GAS

SCHEDA TECNICA Art.00603 DRIP STOP

DESCRIZIONE:

Mastice epossidico bicomponente; blocca le perdite in tubazioni e serbatoi senza svuotare gli impianti o smontare componenti. Aderisce alla maggior parte dei materiali di comune utilizzo: ferro, rame, ottone, alluminio, vetroresina, plastica rigida. Polimerizza sia a temperatura ambiente sia immerso in acqua e può essere lavorato e verniciato a polimerizzazione avvenuta. Grazie alla sua elevata resistenza all'acqua sia salata che non, è ideale per l'utilizzo nel settore nautico.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Per ottenere la forza migliore, applicare a superfici asciutte; può essere applicato a superfici bagnate, ottenendo però un incollaggio inferiore. Sgrassare, scrostare ed irruvidire la superficie. Indossare guanti, tagliare il quantitativo di materiale necessario, rimuovere il film plastico dalla sezione tagliata ed amalgamare per circa 1 minuto fino ad ottenere una pasta di colore uniforme; applicare subito premendo sulla superficie da riparare. A temperatura ambiente di 20/25 °C la polimerizzazione avviene dopo circa 20/25 minuti; dopo 3 ore il prodotto si può trattare: trapanare, molare o verniciare.

CARATTERISTICHE

	<u>RISULTATI</u>	<u>METODO</u>
Durezza Shore D	75-85	ASTM D -2240
Densità gm/cm ³	2,20	
Resistenza alla compressione (lbs/in ²)	6650-12,000	ASTM D- 695
Restringimento %	< 1	ASTM D- 2566
Contenuto non volatile %	100	
Resistenza alla temperatura °C:		
Continua	120	
Intermittente	150	
Resistenza chimica	Resistente a idrocarburi, chetoni, alcool, idrocarburi alogenati, soluzioni salate, acidi diluiti e basici	

Data di compilazione, luglio 2020